



Werkstoffdatenblatt: PC

Eigenschaften	Prüfmethoden ISO / (IEC)	Einheiten	PC
Farbe	-	-	natur
Mittlere molare Masse (mittleres Molekulargewicht)	-	10 ⁶ g / mol	-
Dichte	1183	g / cm ³	1,20
Wasseraufnahme			
- nach 24/96 h Lagerung in Wasser von 23°C (1)	62	mg	13 / 23
	62	%	0,18 / 0,33
- bei Sättigung im Normalklima 23°C / 50% RF	-	%	0,15
- bei Sättigung im Wasser von 23°C	-	%	0,35
Thermische Eigenschaften (2)			
Schmelztemperatur	-	°C	235
Dynamische Glasübergangstemperatur (3)	-	°C	150
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C	-	W / (K · m)	0,21
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient			
- mittlerer Wert zwischen 23 und 60°C	-	m / (m · K)	65 x 10 ⁻⁶
- mittlerer Wert zwischen 23 und 100°C	-	m / (m · K)	65 x 10 ⁻⁶
- mittlerer Wert zwischen 23 und 150°C	-	m / (m · K)	-
Wärmeformbeständigkeitstemperatur			
- Methode A: 1,8 MPa	75	°C	130
Vicat-Erweichungstemperatur - VST/B50	306	°C	-
Obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft			
- kurzzeitig (4)	-	°C	135
- dauernd: während 5.000 / 20.000 h (5)	-	°C	125 / 115
Untere Gebrauchstemperatur (6)	-	°C	- 60
Brennverhalten (7)			
- „Sauerstoff-Index“	4589	%	25
- nach UL 94 (Dicke 3 / 6 mm)	-	-	HB / HB
Spezifische Wärmekapazität	-	J / (g · K)	1,2
Mechanische Eigenschaften bei 23°C (8)			
Zugversuch (9)			
- Streckspannung / Bruchspannung (10)	527	MPa	70 / -
	527	MPa	70 / -
- Bruchdehnung / Reißdehnung (10)	527	%	> 50 / -
	527	%	> 50 / -
- Zug-Elastizitätsmodul (11)	527	MPa	2400
	527	MPa	2400



Werkstoffdatenblatt: PC

Eigenschaften		Prüfmethoden ISO / (IEC)	Einheiten	PC
Druckversuch (12)				
- Drucksp. bei 1 / 2 / 5 % nomineller Stauchung (11)	+	604	M Pa	18 / 35 / 72
Zeitstand-Zugversuch (9)				
- Spannung die nach 1.000 h zu einer	+	899	M Pa	17
Dehnung von 1% führt ($\sigma_{1/1000}$)	++	899	M Pa	17
Charpy Schlagzähigkeit (13)	+	179/1eU	kJ / m ²	o. Br.
Charpy Kerbschlagzähigkeit	+	179/1eA	kJ / m ²	9
Charpy Kerbschlagzähigkeit (15° Spitzkerbe, beidseitig)		DIS 11542-2	kJ / m ²	-
Izod Kerbschlagzähigkeit	+	180/2A	kJ / m ²	9
	++	180/2A	kJ / m ²	9
Kugeldruckhärte (14)	+	2039-1	N / mm ²	120
Rockwellhärte (14)	+	2039-2	-	M 75
Shore-Härte D (3 / 15 s)		868	-	-
Gleitreibungskoeffizient μ (15)			-	0,52 - 0,58
Gleitverschleiß V (15)			μ / km	22
Elektrische Eigenschaften bei 23°C				
Durchschlagfestigkeit (16)	+	(60243)	kV / mm	28
	++	(60243)	kV / mm	28
Spezifischer Durchgangswiderstand	+	(60093)	$\Omega \cdot \text{cm}$	$> 10^{15}$
	++	(60093)	$\Omega \cdot \text{cm}$	$> 10^{15}$
Spezifischer Oberflächenwiderstand	+	(60093)	Ω	$> 10^{15}$
	++	(60093)	Ω	$> 10^{15}$
Dielektrizitätszahl ϵ_r - bei 100 Hz	+	(60250)	-	3
	++	(60250)	-	3
- bei 1 MHz	+	(60250)	-	3
	++	(60250)	-	3
Dielektrischer Verlustfaktor $\tan \delta$ - bei 100 Hz		(60250)	-	0,001
	++	(60250)	-	0,001
- bei 1 MHz	+	(60250)	-	0,008
	++	(60250)	-	0,008
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI)	+	(60112)	-	350 (225)
	++	(60112)	-	350 (225)